BAKHTI Software Ltd
Civil engineering software development
Website: https://www.bakhtisoftware.com
Email: bakhti@bakhtisoftware.com/ support@bakhtisoftware.com

Projet: RN 18 N° Dossier: Ref 004/2022

Client: SARL EGN
Lieu: Medea
Date: 2020-03-04

AUSCULTATION ULTRASONIQUE

Norme: P 18-414

Essai: Auscultation ultrasonique N=1
Entreprise: ENTP
Méthode / Corrélation: RILEM

Bloc	Niveau	Elément	Réf	Distance (cm)	Temps (µs)	Vitesse (m/s)	Résistance	Résistance moyenne
A01	RDC	P01	01	35	81	4320,99	32,14 MPa	**30,64 MPa**
			02	35	84	4166,67	27,79 MPa	
			03	35	83	4216,87	29,16 MPa	
			04	35	82.	4268,29	30,61 MPa	
			05	35	80	4375,00	33,75 MPa	
A1	RDC	P02	05	35	84	4166,67	27,79 MPa	**22,92 MPa**
			06	35	89	3932,58	22,34 MPa	
			07	35	91	3846,15	20,58 MPa	
			08	35	90	3888,89	21,43 MPa	
A1	RDC	P03	09	35	81	4320,99	32,14 MPa	**30,28 MPa**
			10	35	84.	4166,67	27,79 MPa	
			11	35	83	4216,87	29,16 MPa	
			12	35	81.	4320,99	32,14 MPa	