BAKHTI Software Ltd
Civil engineering software development
Website: https://www.bakhtisoftware.com
Email: bakhti@bakhtisoftware.com/ support@bakhtisoftware.com

Projet: RN 18 N° Dossier: Ref 004/2022

Client: SARL EGN
Lieu: Medea
Date: 2020-03-03

MESURE DE LA DENSITÉ EN PLACE

Norme: ASTM D1556 / D1556M

Essai: Compacité RN 18
Entreprise: ENTP
Type d'appareil : Sand-Cone Method
Nature de la couche : 1st
Matériau: 0/25
Densité sèche Max= 1,93 t/m³
Teneur en eau O.P.M= 5,9 %

N ° mesure	Endroit	Position	Densité sèche	Teneur en eau	Compacité (%)
01	02+000	G	1,91	4,50	98,96
02	02+100	D	1,87	4,80	96,89
03	02+200	M	1,85	4,50	95,85
04	02+300	G	1,90	4,90	98,45
05	02+400	D	1,88	5,10	97,41
06	02+500	M	1,89	5,20	97,93
07	02+600	D	1,84	5,50	95,34
08	02+700	D	1,86	5,10	96,37

Accepted result