BAKHTI Software Ltd
Civil engineering software development
Website: https://www.bakhtisoftware.com
Email: bakhti@bakhtisoftware.com/ support@bakhtisoftware.com

Projet: Etude géotechnique pour la réalisation 500 logements LPL -MEDEA N° Dossier: 00256

Client: ENP
Lieu: MEDEA
Date: 2026-09-19

ESSAI MICRO-DEVAL (MDE)

Norme: NA 5129

Essai: Micro-Deval N°=1
Masse de l'échantillon: 500 g
Type d'essai: En présence d'eau

Classe granulaire	Charge abrasive (g)	Masse sèche des refus (g)	Masse sèche des passants (g)	MDE (%)	MDE Moyen (%)
10/14	5000	375,00	125,00	25,00	**23,33**
		383,00	117,00	23,40	
		392,00	108,00	21,60	

Exigences: MDE ≤ 25,00 %

Résultats:
- Valeur acceptable
- Matériau conforme