# BAKHTI Software Ltd

## Civil engineering software development

Website: https://www.bakhtisoftware.com

Email: bakhti@bakhtisoftware.com/ support@bakhtisoftware.com


Projet: RN 18 N° Dossier: Ref 004/2022

Client: SARL EGN
Lieu: Medea
Date: 2026-08-20

## MÉTHODE COMBINÉE

**Essai:** SonReb N°=1
**Entreprise:** EPTP
**Méthode / Corrélation:** CNERIB

**Type de ciment:** CPA
**Dosage de ciment:** 200 Kg/m³
**Adjuvant:** Hydrofuges

| Bloc | Niveau | Elément | Réf | Valeur sclerometre | Distance (cm) | Temps (µs) | Vitesse (m/s) | Résistance | Résistance moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | RDC | P1 | 1 | 26 | 40 | 95 | 4210,53 | 26,2 MPa | **27,2 MPa** |
| | | | 2 | 24 | 40 | 94 | 4255,32 | 25,5 MPa | |
| | | | 3 | 28 | 40 | 89 | 4494,38 | 32,2 MPa | |
| | | | 4 | 25 | 40 | 96 | 4166,67 | 24,8 MPa | |
| | | | 5 | 26 | 40 | 94 | 4255,32 | 27,1 MPa | |

R = Cc x Cd x Cadj x Rab. Avec : Cc = 1,00 ,Cd = 0,83 ,Cadj = 1,00