BAKHTI Software Ltd
Civil engineering software development
Website: https://www.bakhtisoftware.com
Email: bakhti@bakhtisoftware.com/ support@bakhtisoftware.com

Projet: RN 18 N° Dossier: Ref 004/2022

Client: SARL EGN
Lieu: Medea
Date: 2020-03-03

# RAPPORT DE LA TENEUR EN LIANT SOLUBLE D'UN MÉLANGE HYDROCARBONÉ À L'AIDE D'UN SOLVANT

Norme: NF EN 12697-1

**Essai:** Kumagawa N°=1
**Entreprise:** ENTP
**Carrière:** Sidi Moussa
**Classe de bitume:** 40/50
**Fraction:** Mélange bitumineux BBSG 0/14
**Destination:** BB 0/14

| | |
|---|---|
| **La masse de prise d'essai sèche avant extraction, exprimée en grammes (g)- M1** | **150,00** |
| **La masse de prise d'essai sèche après extraction, exprimée en grammes (g)- M2** | **141,00** |
| **La teneur en liant extérieur soluble, exprimée en pourcentage (%)- TLext** | **6,38** |
| **La teneur en liant intérieur soluble, exprimée en pourcentage (%)- TLint** | **6,00** |

**La teneur en liant extérieur visée:** 6,00 %

**Résultat acceptable**