



BAKHTI Software Ltd

Civil engineering software development

Website: <https://www.bakhtisoftware.com>

Email: bakhti@bakhtisoftware.com / support@bakhtisoftware.com

Projet: Suivi RN 18

N° Dossier: Ref 008/2020

Client: DTP
Lieu: Medea
Date: 2023-01-17
Echantillon N°: C001

Réalisé par: BAKHTI
Vérifié par: LAIB

ESSAI LOS-ANGELES (LA)

Norme: NF P18-573 / NF EN 1097-2

Essai: Los-Angeles N=1
Masse de l'échantillon: 5000 g

Classe granulaire	Nombre de boulets	Masse sèche des refus (g)	Masse sèche des passants (g)	LA (%)	LA Moyen (%)
10/14	11	3332,00	1668,00	33,36	33,37
		3335,00	1665,00	33,30	
		3328,00	1672,00	33,44	

Exigences: LA ≤ 25,00 %

Résultats:
- Valeur non acceptable
- Matériau non conforme