



BAKHTI Software Ltd

Civil engineering software development

Website: <https://www.bakhtisoftware.com>

Email: bakhti@bakhtisoftware.com / support@bakhtisoftware.com

Projet: Suivi RN 18

N° Dossier: Ref 008/2020

Client: DTP

Lieu: Medea

Date: 2020-03-03

RAPPORT DE DÉTERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE DES ÉPROUVETTES BITUMINEUSES Norme: NF EN 12697-6

Essai: Masse volumique N=1

Entreprise: ENTP

Carrière: Sidi Moussa

Classe de bitume: 40/50

Fraction: BBSG 0/14

Destination: BBSG 0/14

Mode opératoire d'essai suivi: Masse volumique apparente Eprouvette paraffinée

Produit d'étanchéité utilisé: paraffine

Lieu provenance (PK): PK 70+000

Epaisseur de l'éprouvette: 6,00 cm

Masse de l'éprouvette sèche (g)- M1 (g)	821,0
Masse de l'éprouvette parffinée sèche (g)- M2 (g)	832,0
Masse de l'éprouvette parffinée dans l'eau (g)- M3 (g)	476,0
Masse volumique de l'eau à la température d'essai- qw (kg/m³)	998,0
Masse volumique du produit d'etanchéité- qsm (kg/m³)	970,0

La masse volumique apparente (qbsea), en kilogrammes par mètre cube= 2301,56

Résultat acceptable